

# 1K Etch Primer RTS

Primaires d'adhérence

28/03/2019

L2.03.03

## DESCRIPTION

Primaire autosurfaçant décapant sans chromates en aérosol, à usage général pour les retouches sur les carrosseries de voitures ainsi que de véhicules utilitaires légers.

**Bien agiter avant utilisation** Agiter pendant plusieurs minutes une fois que la bille de mélange s'est détachée




**Distance d'application** Environ 20-30 cm



**Application** 1 à 2 x 1 couche




**Temps de séchage** 5 - 7 minutes entre les couches



**Aérosol** Renverser l'aérosol et enfoncer la buse après utilisation pour la nettoyer



**Temps de séchage** Recouvrable après :                      Recouvrement dans les :  
15 minutes à 20 °C    24 heures à 20 °C



**Recouvrable avec** Recouvrable avec les produits Lesonal suivants :



Lesonal 2K Topcoat  
Lesonal Topcoat HS 420  
Lesonal 1K Primer Filler (RTS)  
Lesonal 2K HS Primer Filler  
Lesonal 2K Filler 540 (RTS)  
Lesonal 2K High Build Filler

**Protection**



Utiliser une protection respiratoire adaptée  
Akzo Nobel Car Refinishes recommande l'utilisation d'un respirateur à adduction d'air.

Lire la totalité de la fiche technique pour les renseignements détaillés sur le produit

# 1K Etch Primer RTS

Primaires d'adhérence

28/03/2019

L2.03.03

## DESCRIPTION

Primaire autosurfaçant décapant sans chromates en aérosol, à usage général pour les retouches sur les carrosseries de voitures ainsi que de véhicules utilitaires légers.

## PRODUIT ET ACCESSOIRES

**Produit** Lesonal 1K Etch Primer RTS

**Base chimique** 1K Etch Primer – Polyvinylbutyral

## METHODE D'UTILISATION

**Supports** Acier  
Acier galvanisé  
Aluminium

**Préparation du support** Acier – Poncer à sec au papier P180-P280  
Acier galvanisé - poncer soigneusement au Scotch Brite 447 (rouge).  
Aluminium - poncer soigneusement au Scotch Brite 447 (rouge).

**Rapport de mélange** Prêt-à-l'emploi 1K Etch Primer

**Application** Appliquer une ou deux couches simples.  
À un minimum de 15 °C.  
Humidité relative maximale : 75%

**Nettoyage** Renverser l'aérosol et enfoncer la buse après utilisation pour la nettoyer

**Séchage** Recouvrable après 15 minutes à 20°C  
Recouvrable dans les 24 heures à 20°C

**Épaisseur de couche** 6 - 12 microns

# 1K Etch Primer RTS

Primaires d'adhérence

28/03/2019

L2.03.03

<b>Recouvrabilité</b>	Lesonal Topcoat HS 420 Lesonal 2K topcoat Lesonal 1K Primer Filler RTS Lesonal 2K HS Primer Filler Lesonal 2K Filler 540 Lesonal 2K High Build Filler
<b>Stockage du produit</b>	Éviter les fluctuations extrêmes de température et les niveaux élevés d'humidité
<b>Durée de vie</b>	1 an à 20°C
<b>COV</b>	<b>2004/42/IIB(e)(840)720</b> La valeur limite en COV de l'UE pour ce produit (catégorie de produit : IIB.e) sous forme prête à l'emploi est de max. 840 g/litre. La teneur en COV de ce produit sous forme prête à l'emploi est de 720 g/litre maximum.

## RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

**IMPORTANT** Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance de vente produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les marques des produits qui figurent dans cette fiche de données sont des marques de commerce ou sont sous licence d'AkzoNobel.

### Siège

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. [www.Lesonal.com](http://www.Lesonal.com)